

SARSIL® CM-70

Silikonowa emulsja do hydrofobizacji wyrobów

CHARAKTERYSTYKA

SARSIL® CM-70 jest wodną emulsją reaktywnych polisiloksanów.

DANE TECHNICZNE

Lp.	PARAMETR	SPECYFIKACJA
1.	Wygląd	jednorodna biała emulsja
2.	Lepkość w 20°C, cP	max. 1000
3.	pH	6,0 - 7,5
4.	Zawartość substancji aktywnej	~70%

PRZEZNACZENIE

Emulsja SARSIL® CM-70 przeznaczona jest do hydrofobizacji w masie wyrobów wykonanych z zapraw cementowych (galanteria betonowa, kostka brukowa, dachówki). SARSIL® CM-70 zawiera aktywny polimer, który chemicznie wiąże się ze składnikami cementu, zapewniając hydrofobowość utwardzonej mieszanki. Emulsja znacząco zmniejsza wodochłonność wyrobów betonowych.

STOSOWANIE

Emulsja SARSIL® CM-70 stosowana jest jako dodatek do betonowej masy zarobowej. Zaleca się stosowanie jej w ilości od 0,5 do 3 części wagowych na 100 części cementu. Optymalną ilość należy ustalić na podstawie przeprowadzonych prób wstępnych. SARSIL® CM-70 można dodawać bez rozcieńczania do mieszanki na każdym etapie produkcji. Emulsję można również przed użyciem rozcieńczyć wodą zarobową w stosunku 1:1.

SARSIL® CM-70

- zapewnia efekt hydrofobowy
- zmniejsza wodochłonność nawet o 80%
- znacznie poprawia odporność na czynniki atmosferyczne i biologiczne
- zmniejsza tendencję do tworzenia wykwitów
- dobrze miesza się z masą zarobową
- brak zagrożeń toksykologicznych
- łatwa w stosowaniu (środek jednoskładnikowy)

Magazynowanie

Przechowywać w oryginalnych opakowaniach, w krytych i suchych pomieszczeniach w temperaturze od +5°C do +30°C. Chronić przed mrozem.

Okres gwarancji

12 miesięcy od daty produkcji

Opakowania

1, 5, 30, 200, 1000 kg

Informacje producenta

Informacje zawarte w niniejszej ulotce podane są w dobrej wierze i oparte są na naszej aktualnej wiedzy. Jednak podane informacje powinny być przed zastosowaniem najpierw sprawdzone w badaniach aby upewnić się czy produkt ten jest właściwy dla danego zastosowania. Ponieważ użycie produktu jest poza naszą kontrolą, dlatego odpowiedzialność za właściwe użycie spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Nie ponosimy odpowiedzialności za niewłaściwe lub błędne użycie produktu. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy zwracać się pisemnie lub telefonicznie.